



Ciment cola C1T

Codis de producte:

Referència: 910

Densitat aparent: 1,4 g/cm³

Aigua de pastat (+/-1): 25,00%

Granulometria: < 0,6 mm

Despreniment sobre paret vertical: ≤ 0,5 mm

Temps obert després de 30 m.: 20 min.

Temps d'utilització: 120 min.

Adherència: ≥ 0,5 N/mm²

C1T - UNE EN 12004.

Col·locació de rajoles, ceràmica, gres, sòcols, etc. de mides petites, mitjanes i grans.
Col·locació sobre suports interiors. (* Veure taula de revestiments).

PRESENTACIÓ

Bosses de 25 kg (aproximadament)

Palets 40 sacs



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



USOS I APLICACIONS

Instal·lació de rajoles, ceràmica, gres, sòcols, etc. en mides petites, mitjanes i grans.
Instal·lació en suports interiors. (* veure taula de recobriments).

PROCÉS D'APLICACIÓ

Afegir entre un 25 % i un 28 % d'aigua i pastar bé fins obtenir una massa homogènia.
Espereu almenys 10 minuts. Aplicar amb paleta.

El suport ha d'estar completament forjat i net. Ha de ser resistent i tenir un pla amb espais inferiors a 5 mm. Comproveu-ho amb una regla de 2 m. de llargada.

No utilitzeu a temperatures superiors a 30 °C o inferiors a 5 °C.

REVESTIMENTS RECOMANATS

MANIPULACIÓ

PRODUCTE SEC:

Mantingueu-lo fora de l'abast dels nens. Eviteu el contacte amb els ulls i la pell.

Eviteu la inhalació

PREVENCIÓ



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





En cas de contacte del producte als ulls o la pell, renteu-vos vigorosament i aneu a un centre sanitari.

Utilitzeu guants adequats durant l'aplicació. Per evitar pols i esquitxades, és adequat portar ulleres de seguretat.

RENDIMENT

Encolat simple: 4,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

Doble encolat: 7,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

EMMAGATZEMATGE

El producte s'ha d'emmagatzemar sota coberta en un lloc net, sec i ben ventilat. Producte no inflamable.

Consumir preferiblement en un termini de 12 mesos a partir de la data d'embalatge.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

