

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Formigó sec H-30 / AR12

Codis de producte:

Referència: 602

Dosificació 350 Kg ciment / m³.

El Formigó sec LAFAC H-30 està compost per; Ciment Tipus I / 42,5 R, àrids calcaris procedents de trituració, i additius inorgànics.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacs

Big Bags 1 Tm

USOS I APLICACIONS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

El Formigó sec LAFAC H-30 està preparat per a la seva utilització com a formigó estructural per partides d'obra que per la seva dificultat no sigui possible la utilització de formigó de central, sempre que se segueixin les indicacions d'aquesta fitxa tècnica.

PREPARACIÓ

El Formigó sec LAFAC H-30 s'ha de barrejar en formigonera per aconseguir un formigó homogeni, incorporant aproximadament un 10% d'aigua, uns 2,5 litres per sac. Amb això s'obté un con de consistència tova (6- 9 con d'Abrams), garantint així la correcta resistència. S'ha de pastar fins aconseguir una barreja correcta del producte, uns 10 minuts aproximadament.

La preparació en temps calorosos o freds, perjudica notablement la qualitat del formigó, de manera que no s'ha de preparar mescles quan la temperatura ambient estigui per sobre dels 35 °C, ni per sota dels 4 °C, o quan es prevegi que en el temps d'enduriment del formigó es puguin aconseguir aquestes temperatures.

QUALITAT

El Formigó sec LAFAC H-30 està sotmès a control de fabricació, seguint els criteris que estableix la vigent EHE, sobre control de matèria primera utilitzada i producte elaborat.

El Formigó sec LAFAC està sotmès a controls externs per garantir els valors declarats en aquesta fitxa tècnica.

Qualsevol comprovació que es realitzi del formigó H-30 LAFAC, s'haurà de realitzar per organismes acreditats per a tal fi, i seguint les indicacions d'aquesta fitxa tècnica, ja que al no ser un producte acabat desconexem els processos tant



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



d'emmagatzematge, com d'elaboració del mateix.

Nota: Els assajos de Formigó LAFAC s'hauran de realitzar en laboratori, segons indicacions d'aquesta fitxa tècnica, i sempre per laboratoris acreditats per a tal fi.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

SEGURETAT

El Formigó sec LAFAC H-30 conté ciment. S'ha d'evitar el contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols. S'han d'utilitzar guants i ulleres protectores.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

EMMAGATZEMATGE

El Formigó sec LAFAC H-30 s'ha de conservar en un lloc sec, protegit de les inclemències del temps.

La responsabilitat de l'empresa en referència a possibles reclamacions per la qualitat del producte, quedaran limitades al valor de la mercaderia utilitzada, ja que al ser un producte semielaborat, les condicions d'emmagatzematge, fabricació i aplicació queden fora del nostre control.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

