

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Morter autoanivellant

### Codis de producte:

Referència: 851

Mida àrid: 1 mm

Densitat aparent: 1,6 g/cm<sup>3</sup>

Aigua de pastat (+/-1): 25,00%

Resistència a la compressió segons  
tipologia:  $\geq 20$  N/mm<sup>2</sup>

Temps d'utilització: 25 min

Resistència a la flexió:  $\geq 6$  N/mm<sup>2</sup>

Resistència al desgast:  $\leq 12$  cm<sup>3</sup> / 50 cm<sup>3</sup>

Consistència òptima: 220 mm

Reacció en front el foc: Clase A1

UNE EN 13813.

Morter sec autoanivellant fabricat segons la norma 13813 (Pastes autoanivellants i pastes autoanivellants per a terres).

## PRESENTACIÓ



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 40 sacs

## USOS I APLICACIONS

Morter dissenyat per a la realització d'allisat i anivellament de superfícies de formigó o morters.

## PREPARACIÓ

El morter FAC-NIVELL 20 en sacs es prepara en formigonera o manualment. Afegir 6,25 d'aigua per sac de morter (0,25 litres / kg). És molt important una homogeneïtat en les diferents pastades, per a una correcta execució de la mescla.

S'ha d'obtenir una consistència que ens permeti un flux homogeni de la pasta, ja que un excés d'aigua pot donar lloc a segregacions de material i possibles fissures en l'element realitzat.

El producte va preparat per al seu ús, no es recomana la incorporació de cap tipus d'additiu.

## MÈTODE D'APLICACIÓ

El suport ha d'estar net, humit i resistent. No aplicar sobre pintura, guix o superfícies disgregables. En cas d'irregularitats importants en el paviment s'ha d'omplir per aconseguir una planimetria correcta del paviment.

Preparar les juntes de dilatació perimetral abans de la seva aplicació. El temps d'utilització del morter en condicions òptimes és de 20 minuts, depenent de la



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat





climatologia. Abocar el producte sobre la superfície, el morter tendirà a col·locar-se sol, però es recomana l'utilització d'una plana o espàtula per aconseguir un anivellament correcte.

El gruix màxim recomanat és de 10 mm. Es recomana no utilitzar-los quan es preveu que les temperatures en el procés d'enduriment puguin superar els 35 °C o la temperatura pugui baixar per sota de 4 °C.

## **EMMAGATZEMATGE**

Recintes coberts i secs, evitar zones ambientals d'humitat. El material correctament emmagatzemat es pot utilitzar fins a un any des de la data de fabricació.

El producte s'ha d'emmagatzemar sota cobert en un lloc net, sec i ben ventilat. Producte no inflamable. Consumir preferentment dins dels 60 dies després de la data d'envasament.

## **PREVENCIÓ**

Evitar el seu contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols. Utilitzar guants i ulleres protectores. Mantenir fora de l'abast dels nens.

## **QUALITAT**

El morter autoanivellant està fabricat segons la norma UNE EN 13813 (Pastes autoanivellants i pastes autoanivellants per a terres) complint amb tots els paràmetres indicats en aquesta norma.

Les normes d'assajos emprades per al control dels morters fabricats són les següents:



**938 69 84 19**

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat





UNE EN 1015-1 "Composició granulomètrica"

UNE EN 1015-2 "Recollida de mostres de morter"

UNE EN 1015-3 "Valor escorriments mitjançant taula de sacsejades"

UNE EN 1015-11 "Valor de resistència a compressió i flexió dels morters"

UNE EN 13.892-3 "Resistència al desgast Böhme"

Les dades facilitades estan basades en assajos realitzats en el nostre laboratori de control i contrastades amb laboratoris acreditats per la Generalitat de Catalunya.

---

PRODUCTOS LAFAC SL garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta fitxa tècnica de producte.

Tots els morters fabricats per PRODUCTOS LAFAC, SL disposen del certificat de conformitat CE: 1170 / CDP / MR / .00076.



**938 69 84 19**

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

