



Morter M 5 B Sec amb calç

Codis de producte:

Referència: 833

Densitat aparent: $> 1,3 \text{ g/cm}^3$

Resistència a la compressió segons
tipologia: $> 5 \text{ N/mm}^2$

Reacció en front el foc: Clase A1

Absorció d'aigua per capil·laritat: No
disponible

Contingut en clorurs: $< 0,10\%$

Permeabilitat al vapor d'aigua: $\mu 15/25$

Conductivitat tèrmica: $0,67 \text{ W/mK}$

Durabilitat: Prestació no determinada i no
es declara

Dosificació: 1:1:8

UNE EN 998-2.

Morter sec fabricat segons la norma 998-2 (Morters per a l'obra) dissenyat per al seu ús en treballs de paleta en general, tant d'interior com d'exterior.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Fabricats amb ciment Tipus I / 42,5 R, àrids calcàrids, hidròxid de calci additius inorgànics.

TIPUS

M-5 Gris

M-5 amb Calç.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacs

Big Bags 1 Tm

USOS I APLICACIONS

Fàbriques de maons.

Col·locació d'obra vista.

Col·locació de bloc.

Suport de paviments (capa de suport d'adhesiu de ciment).

I tota mena de treballs de paleta en general, realitzada en interiors o exteriors protegits.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





PREPARACIÓ

El morter tipus M-5 envasat en sacs es prepara en formigonera. Afegir 3,2 litres d'aigua per cada sac de morter (0,125 litres / kg). Depenent de l'aplicació es pot arribar fins a 3,5 litres (0,14 litres / kg de morter).

El suport ha d'estar net i humitejat. No aplicar sobre pintura, guix o superfícies disgregables.

Estendre la pasta sobre el suport o peça amb ajuda de paleta o plana segons aplicació.

Per a obres de fàbrica es recomana una consistència tova entre 170 i 180 mm d'escorriment.

El temps d'utilització del morter en condicions òptimes és de 90 minuts, depenent de la climatologia.

Es recomana no utilitzar-los quan es preveu que les temperatures en el procés d'enduriment puguin superar els 40 °C o la temperatura pugui baixar per sota de 4 °C.

EMMAGATZEMATGE

Recintes coberts i secs, evitar zones ambientals humitat.

El material correctament emmagatzemat es pot utilitzar fins a un any des de la data de fabricació.

SEGURETAT



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Aquest producte conté ciment.

Cal evitar el seu contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols.

Utilitzar guants i ulleres protectores.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

CARACTERÍSTIQUES

Ciment: Tipus I / 42,5 R.

Hidròxid càlcic: CL 80 S.

Arena: 0/2 mm, calcària procedent de trituració.

Arena: 0/1 mm, calcària procedent de trituració.

Additius: Inorgànics.

RESISTÈNCIES

La resistència a la compressió seguint les indicacions de la norma d'assaig UNE EN 1015-11 a 28 dies és de 5 N / mm².

Nota: L'aigua recomanada per a un escorriment de 175 mm segons UNE EN 1015-3, és de 0.125 litres per kg de morter.

QUALITAT



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





El morter tipus M-5 amb Calç està fabricat segons la norma UNE EN 998-2: 2016 (morters per a l'obra) complint amb tots els paràmetres indicats a l'annex Z1 d'aquesta norma.

Les normes d'assajos emprades per al control dels morters fabricats són les següents:

UNE EN 1015 -1 "Composició granulomètrica".

UNE EN 1015 -2 "Recollida de mostres de morter".

UNE EN 1015 -3 "Valor escorrimient mitjançant taula de sacsejades".

UNE EN 1015-11 "Valor de resistència a compressió dels morters".

Les dades facilitades estan basades en assajos realitzats en el nostre laboratori de control i contrastades amb laboratoris acreditats per la Generalitat de Catalunya.

Productes LAFAC S.L. garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta fitxa tècnica de producte.

Tots els Morters Fabricats per PRODUCTES LAFAC, S.L. es realitzen sota el número de certificat de conformitat CE nº : 1170 / CDP / MR / .00076



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

