

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Morter M 7,5 Sec

Codis de producte:

Referència: 800

Densitat aparent: $> 1,3 \text{ g/cm}^3$

Resistència a la compressió segons tipologia: $> 7,5 \text{ N/mm}^2$

Reacció en front el foc: Classe A1

Absorció d'aigua per capil·laritat: $< 2 \text{ Kg/(m}^2\text{min}^{1/2})$

Contingut en clorurs: $< 0,10\%$

Permeabilitat al vapor d'aigua: $\mu 15/25$

Conductivitat tèrmica: $0,67 \text{ W/mK}$

Durabilitat: Prestació no determinada i no es declara

Dosificació: 1:4

UNE EN 998-2.

Morter sec fabricat segons la norma 998-2 (Morters per a l'obra) dissenyat per al seu ús en treballs de paleta en general, tant d'interior com d'exterior. Fabricat amb ciment Tipus I / 42,5 R, àrids calcàrids i additius inorgànics.

TIPUS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



M-7,5 gris

M-7,5 Blanc

M-7.5 Repel·lent a l'aigua

M-7.5 amb Calç.

Morter per a ús corrent.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacs

Big bags 1 Tm

USOS I APLICACIONS

Fàbriques de maons

Col·locació d'obra vista

Col·locació de bloc



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





Suport del sòl (capa de suport adhesiu cimentós)

I tota classe de treballs de paleta en general, realitzada en interiors o exteriors protegits.

PREPARACIÓ

El morter tipus M-7,5 envasat en sacs es prepara en formigonera. Afegir 3,2 litres d'aigua per cada sac de morter (0,125 litres / kg). Depenent de l'aplicació es pot arribar fins a 3,5 litres (0,14 litres / kg de morter)

El suport ha d'estar net i humitejat. No aplicar sobre pintura, guix o superfícies disgregables.

Estendre la pasta sobre el suport o peça amb ajuda de paleta o plana segons aplicació.

Per a obres de fàbrica es recomana una consistència tova entre 170 i 180 mm d'escorriment.

Per arrebossats o estucats es recomana donar-li una consistència fluida escorriment de > 190 mm.

El temps d'utilització del morter en condicions òptimes és de 90 minuts, depenent de la climatologia.

Es recomana no utilitzar-los quan es preveu que les temperatures en el procés d'enduriment puguin superar els 40 °C o la temperatura pugui baixar per sota de 4 °C.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





EMMAGATZEMATGE

Recintes coberts i secs, evitar zones ambientals d'humitat.

El material correctament emmagatzemat es pot utilitzar fins a un any des de la data de fabricació.

SEGURETAT

Aquest producte conté ciment.

Evitar el seu contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols.

Utilitzar guants i ulleres protectores.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

RESISTÈNCIES

La resistència a la compressió seguint les indicacions de la norma d'assaig UNE EN 1015-11 a 28 dies és de 7,5 N / mm²

Nota: L'aigua recomanada per a un escurrimet de 175 mm segons UNE EN 1015-3, és de 0.125 litres per kg de morter



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





CARACTERÍSTIQUES

Ciment: Tipus I / 42,5 R.

Arena: sorra 0/2 mm, calcària procedent de trituració.

Arena: sorra 0/1 mm, calcària procedent de trituració.

Additius: Inorgànics.

QUALITAT

El morter tipus M-7,5 està fabricat seguint la norma UNE EN 998-2: 2016 (morters per a l'obra) complint amb tots els paràmetres indicats a l'annex Z1 d'aquesta norma.

Les normes d'assajos emprades pel control dels morters fabricats són les següents:

UNE EN 1015 -1 "Composició granulomètrica"

UNE EN 1015 -2 "Recollida de mostres de morter"

UNE EN 1015 -3 "Valor escurrimient mitjançant taula de sacsejades"



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





UNE EN 1015-11 "Valor de resistència a compressió dels morters"

Les dades facilitades estan basades en assajos realitzats en el nostre laboratori de control i contrastades amb laboratoris acreditats per la Generalitat de Catalunya.

PRODUCTOS LAFAC SL garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta fitxa tècnica de producte.

Tots els morters fabricats per PRODUCTOS LAFAC, SL disposen del certificat de conformitat CE: 1170 / CDP / MR / .00076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

