



Formigó sec lleuger

Codis de producte:

Referència: 601

Mida àrid: 18 mm

Aigua de pastat (+/-1): 16,50%

Resistència a la compressió segons tipologia: 20 N/mm²

Con d'Abrams (treballant en consistència tova): 6 - 9 cm

Contingut mínim de ciment: 350 kg/m³

Densitat (28 d): 1600 +/- 50 kg/m³

Sacs per 1 m³ de formigó: 100 u

Densitat 1,5 Kg / m³.

El Formigó sec lleuger LAFAC està compost per; Ciment Tipus I / 42,5 R, àrids calcaris procedents de trituració, arlita i additius inorgànics.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Palets 56 sacs

Big bags 1 Tm

USOS I APLICACIONS

El Formigó sec LAFAC està destinat per a diferents aplicacions com ara:

Rehabilitacions en general, recrescuts de forjat amb pes reduït, formigó aïllant tèrmic i acústic.

PREPARACIÓ DE LA MESCLA

El Formigó sec lleuger LAFAC s'ha de barrejar en formigonera, per aconseguir un formigó homogeni, incorporant aproximadament un 15% d'aigua, uns 3 litres per sac, amb això s'obté un con de consistència Tova (6-9 con d'Abrams), garantint així la correcta resistència el mateix s'ha de pastar fins aconseguir una barreja correcta del producte, uns 10 minuts aproximadament.

La preparació en temps calorosos o freds, perjudica notablement la qualitat del formigó, de manera que no s'ha de preparar mescles quan la temperatura ambient estigui per sobre dels 35 °C, ni per sota dels 4 °C, o quan es prevegi que en el temps d'enduriment del formigó es puguin assolir aquestes temperatures.

QUALITAT

El Formigó sec lleuger LAFAC està sotmès a control de fabricació, seguint els criteris que estableix la vigent EHE, sobre control de matèria primera utilitzada i producte elaborat.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





El Formigó sec lleuger LAFAC està sotmès a controls externs, per garantir els valors declarats en aquesta fitxa tècnica.

Qualsevol comprovació que es realitzi del formigó LAFAC, s'haurà de realitzar per organismes acreditats per a tal fi, i seguint les indicacions d'aquesta fitxa tècnica, ja que al no ser un producte acabat desconeixem els processos tant d'emmagatzematge, com d'elaboració del mateix.

Nota: Els assajos de Formigó LAFAC s'hauran de realitzar en laboratori, segons indicacions d'aquesta fitxa tècnica, i sempre per laboratoris acreditats per a tal fi.

SEGURETAT

El Formigó sec lleuger LAFAC conté ciment. S'ha d'evitar el contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols. S'han d'utilitzar guants i ulleres protectores.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

EMMAGATZEMATGE

El Formigó sec lleuger LAFAC s'ha de conservar en un lloc sec, protegit de les inclemències del temps. El temps d'utilització és de 6 mesos des de la seva fabricació.

La responsabilitat de l'empresa en referència a possibles reclamacions per la qualitat del producte, quedaran limitades al valor de la mercaderia utilitzada, ja que al ser un producte semielaborat, les condicions d'emmagatzematge, fabricació i aplicació queden fora del nostre control.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat



LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS