



Morter d'arrebossar

Codis de producte:

Referència: 815

Mida àrid: $\leq 1 \text{ mm}$

Densitat aparent: $1,4 \text{ g/cm}^3$

Resistència a la compressió segons tipologia: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Adherència: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$

Reacció en front el foc: Clase A1

Absorció d'aigua per capil·laritat: No disponible

UNE EN 998-1CS IV - W0 (GP - ús corrent).

Morter sec fabricat segons la norma 998-1 (Morters per a l'obra part 1: Morter per arrebossat i arrebossats) dissenyat per al seu ús en treballs d'arrebossats i estucats.

PRESENTACIÓ

Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacs



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



USOS I APLICACIONS

Morter dissenyat per a revestiment sobre paret de fàbrica, bloc de formigó o sobre paret ja arrebossada de morter. Tant en interior com en exterior.

EMMAGATZEMATGE

Recintes coberts i secs, evitar zones ambientals d'humitat.

El material correctament emmagatzemat es pot utilitzar fins a un any des de la data de fabricació.

PREPARACIÓ

El morter d'acabat LAFAC en sacs es prepara en formigonera o manualment. Afegir 4,0 litres d'aigua per cada sac de morter (0,16 litres / kg). Depenent de l'aplicació es pot arribar fins a 4,5 litres (0,18 litres / kg de morter), és molt important una homogeneïtat en les diferents amassades, per a un correcte acabat en els arrebossats realitzats. El temps d'utilització del morter és d'uns 45 minuts, aproximadament depenent de les condicions ambientals.

El suport ha d'estar net, humit i resistent. No aplicar sobre pintura, guix o superfícies disgregables.

En cas de paraments irregulars s'haurà de realitzar una capa d'anivellació amb morter. El parament a realitzar ha d'estar humit, no saturat d'aigua, per a una correcta adherència del morter. I posteriorment realitzar l'operació d'arremolinat. És convenient humitejar l'obra acabada per obtenir un arrebossat resistent.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Per arrebossats o estucats es recomana donar-li una consistència fluida d'escorriment > 190 mm

El temps d'utilització del morter en condicions òptimes és de 45 minuts, depenent de la climatologia.

Es recomana no utilitzar-los quan es preveu que les temperatures en el procés d'enduriment puguin superar els 35 °C o la temperatura pugui baixar per sota de 4 °C.

SEGURETAT

Aquest producte conté ciment.

Evitar el seu contacte amb els ulls i la pell, així com la inhalació de la pols.

Utilitzar guants i ulleres protectores.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

CARACTERÍSTIQUES

Ciment: I / 42,5 R

Arena: sorra 0/1 mm

Arena: sorra 0 / 0,6 mm Silícica.

Additius: Inorgànics.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat



RESISTÈNCIES

La resistència a la compressió seguint les indicacions de la norma d'assaig UNE EN 1015-11 a 28 dies és de 7,5 N / mm².

Nota: L'aigua recomanada per a un escurriment de 175 mm segons UNE EN 1015-3, és de 0.125 litres per kg de morter.

QUALITAT

El morter d'acabat CS IV W0 està fabricat segons la norma UNE EN 998-1 (morters per a l'obra) complint amb tots els paràmetres indicats a l'annex Z1 d'aquesta norma.

Les normes d'assajos emprades pel control dels morters fabricats són les següents:

UNE EN 1015 -1 "Composició granulomètrica".

UNE EN 1015 -2 "Recollida de mostres de morter".

UNE EN 1015 -3 "Valor escurriment mitjançant taula de sacsejades".

UNE EN 1015-11 "Valor de resistència a compressió dels morters".

UNE EN 1015-12 "Valor adherència dels morters".

Les dades facilitades estan basades en assajos realitzats en el nostre laboratori de control i contrastades amb laboratoris acreditats per la Generalitat de Catalunya.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



PRODUCTOS LAFAC SL garanteix que compleix amb els valors publicats en aquesta fitxa tècnica de producte.

Tots els morters fabricats per PRODUCTOS LAFAC, SL disposen del certificat de conformitat CE: 1170 / CDP / MR / .00076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

