

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Ciment cola porcellànic blanc C2TE

Codis de producte:

Referència: 903

Densitat aparent: 1,4 g/cm³

Aigua de pastat (+/-1): 25,00%

Granulometria: < 0,6 mm

Despreniment sobre paret vertical: $\leq 0,5$ mm

Temps obert després de 30 m.: 30 min.

Temps d'utilització: 120 min.

Adherència: ≥ 1 N/mm²

C2TE - UNE EN 12004.

Recomanat per a l'ús de peces de gres porcellànic de poca o nul·la absorció.

PRESENTACIÓ



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Sacs 25 kg (aprox.)

Palets 40 sacs

USOS I APLICACIONS

Col·locació de rajoles, ceràmica, gres, sòcols, etc. de mides petites, mitjanes i grans. Col·locació sobre suports interiors. (* Veure taula de revestiments).

Recomanat per a l'ús de peces de gres porcellànic de poca o nul·la absorció.

MÈTODE D'APLICACIÓ

Afegir entre el 25% i el 28% d'aigua i pastar bé fins a obtenir una pasta homogènia. Esperar un mínim de 10 minuts Aplicar amb plana. El suport ha d'estar totalment endurit i net. Ha de ser resistent i tenir un pla amb diferències inferiors a 5 mm. Comprovar amb una regla de 2 m. de longitud.

No utilitzar amb temperatures superiors a 30 °C ni inferiors a 5 °C.

RENDIMENTS

Encolat simple: 4,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

Doble encolat: 7,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

CARACTERÍSTIQUES

ADHERÈNCIES



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Adherència Inicials: ≥ 1

Inicials després acció calor: ≥ 1

Inicials després acció aigua: ≥ 1

Inicials després d'acció de cicle gel / desgel: ≥ 1

REVESTIMENTS RECOMANATS

MANIPULACIÓ

PRODUCTE EN SEC:

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Evitar el contacte amb els ulls i la pell.

Evitar la seva inhalació

PREVENCIÓ

En cas de projecció del producte en sec sobre els ulls o la pell, rentar enèrgicament i acudir a un centre assistencial.

Utilitzar guants apropiats durant la seva aplicació.

Per evitar la pols i les esquixades és apropiat portar ulleres de seguretat.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

EMMAGATZEMATGE

El producte s'ha d'emmagatzemar sota cobert en un lloc net, sec i ben ventilat.
Producte no inflamable.

Consumir preferentment en 12 mesos a partir de la data d'envasament.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS