

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Ciment cola flexible gris C2TES1

Codis de producte:

Referència: 901

Densitat aparent: 1,4 g/cm³

Aigua de pastat (+/-1): 25,00%

Granulometria: < 0,6 mm

Despreniment sobre paret vertical: ≤ 0,5 mm

Temps obert després de 30 m.: 30 min.

Temps d'utilització: 120 min.

Adherència: ≥ 1 N/mm²

C2TES1 - UNE EN 12004.

Recomanat per a l'ús de tot tipus de peces de gres de poca o nul·la absorció.

PRESENTACIÓ

Sacs de 25 kg (aprox.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Palets 40 sacs

USOS I APLICACIONS

Col·locació de rajoles, ceràmica, gres, sòcols, etc. de mides mitjanes i grans. Col·locació sobre suports interiors i exteriors. (* Veure taula de revestiments).

Recomanat per a l'ús de tot tipus peces de gres de poca o nul·la absorció.

MÈTODE D'APLICACIÓ

Afegir entre el 25% i el 28% d'aigua i pastar bé fins a obtenir una pasta homogènia. Esperar un mínim de 10 minuts. Aplicar amb plana.

El suport ha d'estar totalment fraguat i net. Ha de ser resistent i tenir un pla amb diferències inferiors a 5 mm. Comprovar amb un regle de 2 m. de longitud.

No utilitzar amb temperatures superiors a 30 ° C ni inferiors a 5 ° C

REVESTIMENTS RECOMANATS

MANIPULACIÓ

PRODUCTE EN SEC:

Mantenir fora de l'abast dels nens. Evitar el contacte amb els ulls i la pell.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat





Evitar la seva inhalació

PREVENCIÓ

En cas de projecció del producte en sec, sobre els ulls o la pell, rentar enèrgicament i acudir a un centre assistencial.

Utilitzar guants apropiats durant la seva aplicació. Per evitar la pols i les esquixades és apropiat portar ulleres de seguretat.

RENDIMENTS

Encolat simple: 4,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

Encolat doble: 7,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Gruix màxim)

EMMAGATZEMATGE

El producte s'ha d'emmagatzemar sota cobert en un lloc net, sec i ben ventilat. Producte no inflamable.

Consumir preferentment en 12 mesos a partir de la data d'envasament.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

