

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Cemento cola C1T

Códigos de producto:

Referencia: 910

Densidad aparente: 1,4 g/cm³

Agua de amasado (+/-1): 25,00%

Granulometria: < 0,6 mm

Desprendimiento sobre pared vertical: ≤ 0,5 mm

Tiempo abierto después de 30 m.: 20 min.

Tiempo de utilización: 120 min.

Adherencia: ≥ 0,5 N/mm²

Colocación de azulejos, cerámica, gres, zócalos, etc. de tamaños pequeños, medianos y grandes. Colocación sobre soportes interiores. (* ver tabla de revestimientos).

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 40 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

USOS Y APLICACIONES

Colocación de azulejos, cerámica, gres, zócalos, etc. de tamaños pequeños, medianos y grandes. Colocación sobre soportes interiores. (* ver tabla de revestimientos).

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir entre el 25 % y el 28 % de agua y amasarlo bien hasta obtener una pasta homogénea. Esperar un mínimo de 10 minutos Aplicar con llana.

El soporte debe estar totalmente fraguado y limpio. Tiene que ser resistente y tener un plano con diferencias inferiores a 5 mm. Comprobar con una regla de 2 m. de longitud.

No utilizar con temperaturas superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C

REVESTIMIENTOS RECOMENDADOS

MANIPULACIÓN

PRODUCTO EN SECO:

Mantener fuera de alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y piel.

Evitar su inhalación.

PREVENCIÓN



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

En caso de proyección del producto en seco, sobre ojos o piel, lavar enérgicamente y acudir a un centro asistencial.

Usar guantes apropiados durante su aplicación. Para evitar el polvo y las salpicaduras es apropiado llevar gafas de seguridad.

RENDIMIENTOS

Encolado simple: 4,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. espesor máximo)

Encolado doble: 7,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. espesor máximo)

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado. Producto no inflamable.

Consumir preferentemente en 12 meses a partir de la fecha de envasado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS