LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

Hormigón seco H-30

Códigos de producto:

Referencia: 602

El Hormigón seco LAFAC H-30 está compuesto, por Cemento Tipo I/42,5 R, áridos calizos procedentes de machaqueo, y aditivos inorgánicos.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacos

Big Bags de 1 Tm

USOS Y APLICACIONES

El Hormigón seco LAFAC H-30 está preparado para su utilización como hormigón

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

estructural para partidas de obra que por su dificultad no sea posible la utilización de hormigón de central, siempre y cuando se sigan las indicaciones de esta ficha técnica.

PREPARACIÓN

El Hormigón seco LAFAC H-30 se debe mezclar en hormigonera, para conseguir un hormigón homogéneo, incorporando aproximadamente un 10 % de agua, unos 2,5 litros por saco, con ello se obtiene un cono de consistencia blanda (6-9 cono de Abrams), garantizando así la correcta resistencia del mismo Se debe amasar hasta conseguir una mezcla correcta del producto, unos 10 minutos aproximadamente.

La preparación en tiempos calurosos o fríos, perjudica notablemente la calidad del hormigón, con lo que no se debe preparar mezclas cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 35 ºC, ni por debajo de los 4 ºC, o cuando se prevea que en el tiempo de fraguado del hormigón se puedan alcanzar dichas temperaturas.

CALIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-30 está sometido a control de fabricación, siguiendo los criterios que establece la vigente EHE, sobre control de materia prima utilizada y producto elaborado.

El Hormigón seco LAFAC está sometido a controles externos, para garantizar los valores declarados en esta ficha técnica.

Cualquier comprobación que se realice del hormigón H-30 LAFAC, se deberá realizar por organismos acreditados para tal fin, y siguiendo las indicaciones de esta ficha técnica, ya que al no ser un producto acabado desconocemos los procesos tanto de almacenamiento, como de elaboración del mismo.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Nota: Los ensayos de Hormigón LAFAC deberán realizarse en laboratorio, según indicaciones de esta ficha técnica, y siempre por laboratorios acreditados para tal fin.

Mantener fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-30 contiene cemento con lo que se debe evitar el contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Se deben utilizar guantes y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

El Hormigón seco LAFAC H-30 debe conservarse en lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo.

La responsabilidad de la empresa en referencia a posibles reclamaciones por la calidad del producto, quedaran limitadas a valor de la mercancía utilizada, ya que al ser un producto semielaborado las condiciones de almacenamiento, fabricación y aplicación quedan fuera de nuestro control.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat