

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Hormigón seco H-25 / AR12

### Códigos de producto:

Referencia: 600

Tamaño árido:  $\leq 12$  mm

Resistencia a 7 días:  $\geq 18$  N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a 28 días:  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup>

Densidad aparente:  $\geq 2,1$  gr/ cm<sup>3</sup>

Agua de amasado (+/-1): 10,00%

Contenido mínimo de cemento:  $\geq 325$  Kg/  
m<sup>3</sup>

Tiempo de utilización: 90 min

El Hormigón seco LAFAC H-25 está compuesto, por Cemento Tipo I/42,5 R, áridos calizos procedentes de machaqueo, y aditivos inorgánicos.

### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg (aprox.)

Palets 56 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Big Bags 1 Tm

## USOS Y APLICACIONES

El Hormigón seco LAFAC H-25 está destinado para distintas aplicaciones tales como:

Pavimentaciones, pequeñas cimentaciones, rellenos, todo tipo de canalización, pequeñas reparaciones, y obras en general que requieran un hormigón dócil, compacto y resistente.

## PREPARACIÓN

El Hormigón seco LAFAC H-25 se debe mezclar en hormigonera, para conseguir un hormigón homogéneo, incorporando aproximadamente un 10 % de agua, unos 2,5 litros por saco, con ello se obtiene un cono de consistencia blanda ( 6-9 cono de Abrams ), garantizando así la correcta resistencia del mismo. Se debe amasar hasta conseguir una mezcla correcta del producto, unos 10 minutos aproximadamente.

La preparación en tiempos calurosos o fríos, perjudica notablemente la calidad del hormigón, con lo que no se debe preparar mezclas cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 35 °C, ni por debajo de los 4 °C, o cuando se prevea que en el tiempo de fraguado del hormigón se puedan alcanzar dichas temperaturas.

## CALIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-25 está sometido a control de fabricación, siguiendo los criterios que establece la vigente EHE, sobre control de materia prima utilizada y producto elaborado.

El Hormigón seco LAFAC está sometido a controles externos, para garantizar los



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

valores declarados en esta ficha técnica.

Cualquier comprobación que se realice del hormigón H-25 LAFAC, se deberá realizar por organismos acreditados para tal fin, y siguiendo las indicaciones de esta ficha técnica, ya que al no ser un producto acabado desconocemos los procesos tanto de almacenamiento, como de elaboración del mismo.

*Nota: Los ensayos de Hormigón LAFAC deberán realizarse en laboratorio, según indicaciones de esta ficha técnica, y siempre por laboratorios acreditados para tal fin.*

## SEGURIDAD

El Hormigón seco LAFAC H-25 contiene cemento con lo que se debe evitar el contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Se deben utilizar guantes y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## ALMACENAMIENTO

El Hormigón seco LAFAC H-25 debe conservarse en lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo. El tiempo de utilización es de 6 meses desde su fabricación.

---

La responsabilidad de la empresa en referencia a posibles reclamaciones por la calidad del producto, quedaran limitadas a valor de la mercancía utilizada, ya que al ser un producto semielaborado las condiciones de almacenamiento, fabricación y aplicación quedan fuera de nuestro control.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Cr. Afores s.n.  
08283 Castellfollit de Riubregós  
(BARCELONA)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS