

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Hormigón seco ligero

Códigos de producto:

Referencia: 601

Tamaño árido: 18 mm

Agua de amasado (+/-1): 16,50%

Resistencia de compresión según tipología: 20 N/mm²

Cono de Abrams (trabajando en consistencia blanda): 6 - 9 cm

Contenido mínimo de cemento: 350 kg/m³

Densidad (28 d): 1600 +/- 50 kg/m³

Sacos por 1 m³ de hormigón: 100 u

El Hormigón seco ligero LAFAC está compuesto, por Cemento Tipo I/42,5 R, áridos calizos procedentes de machaqueo, arlita y aditivos inorgánicos.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Palets 56 sacos

Big Bags 1 Tm

USOS Y APLICACIONES

El Hormigón seco LAFAC está destinado para distintas aplicaciones tales como:

Rehabilitaciones en general, recrecidos de forjado con peso reducido, hormigón aislante tanto térmico, como acústico.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

El Hormigón seco ligero LAFAC se debe mezclar en hormigonera, para conseguir un hormigón homogéneo, incorporando aproximadamente un 15 % de agua, unos 3 litros por saco, con ello se obtiene un cono de consistencia Blanda (6-9 cono de Abrams), garantizando así la correcta resistencia del mismo Se debe amasar hasta conseguir una mezcla correcta del producto, unos 10 minutos aproximadamente.

La preparación en tiempos calurosos o fríos, perjudica notablemente la calidad del hormigón, con lo que no se debe preparar mezclas cuando la temperatura ambiente este por encima de los 35 °C, ni por debajo de los 4 °C, o cuando se prevea que en el tiempo de fraguado del hormigón se puedan alcanzar dichas temperaturas.

CALIDAD

El Hormigón seco ligero LAFAC está sometido a control de fabricación, siguiendo los criterios que establece la vigente EHE, sobre control de materia prima utilizada y producto elaborado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

El Hormigón seco ligero LAFAC está sometido a controles externos, para garantizar los valores declarados en esta ficha técnica.

Cualquier comprobación que se realice del hormigón LAFAC, se deberá realizar por organismos acreditados para tal fin, y siguiendo las indicaciones de esta ficha técnica, ya que al no ser un producto acabado desconocemos los procesos tanto de almacenamiento, como de elaboración del mismo.

Nota: Los ensayos de Hormigón LAFAC deberán realizarse en laboratorio, según indicaciones de esta ficha técnica, y siempre por laboratorios acreditados para tal fin.

SEGURIDAD

El Hormigón seco ligero LAFAC contiene cemento con lo que se debe evitar el contacto con los ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Se deben utilizar guantes y gafas protectoras.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

El Hormigón seco ligero LAFAC debe conservarse en lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo. El tiempo de utilización es de 6 meses desde su fabricación.

La responsabilidad de la empresa en referencia a posibles reclamaciones por la calidad del producto, quedaran limitadas a valor de la mercancía utilizada, ya que al ser un producto semielaborado las condiciones de almacenamiento, fabricación y aplicación quedan fuera de nuestro control.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS