



Cemento cola porcelánico blanco C2TE

Códigos de producto:

Referencia: 903

Densidad aparente: 1,4 g/cm³

Agua de amasado (+/-1): 25,00%

Granulometría: < 0,6 mm

Desprendimiento sobre pared vertical: ≤
0,5 mm

Tiempo abierto después de 30 m.: 30 min.

Tiempo de utilización: 120 min.

Adherencia: ≥ 1 N/mm²

Recomendado para el Uso de piezas de gres porcelánico de poco o nula absorción.

PRESENTACIÓN

Sacos 25 kg (aprox.)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Palets 40 sacos

USOS Y APLICACIONES

Colocación de azulejos, cerámica, gres, zócalos, etc. de tamaños pequeños, medianos y grandes. Colocación sobre soportes interiores. (*ver tabla de revestimientos).

Recomendado para el Uso de piezas de gres porcelánico de poco o nula absorción.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir entre el 25% y el 28% de agua y amasarlo bien hasta obtener una pasta homogénea. Esperar un mínimo de 10 minutos Aplicar con llana. El soporte debe estar totalmente fraguado y limpio. Tiene que ser resistente y tener un plano con diferencias inferiores a 5 mm. Comprobar con una regla de 2 m. de longitud.

No utilizar con temperaturas superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C

RENDIMIENTOS

Encolado simple: 4,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. espesor máximo)

Doble encolado: 7,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. espesor máximo)

CARACTERÍSTICAS

ADHERENCIAS

Adherencia Iniciales : ≥ 1



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS



Iniciales después acción calor : ≥ 1

Iniciales después acción agua : ≥ 1

Iniciales después de acción de ciclo hielo/deshielo: ≥ 1

REVESTIMIENTOS RECOMENDADOS

MANIPULACIÓN

PRODUCTO EN SECO:

Mantener fuera de alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos y piel.

Evitar su inhalación

PREVENCIÓN

En caso de proyección del producto en seco, sobre ojos o piel, lavar enérgicamente y acudir a un centro asistencial.

Usar guantes apropiados durante su aplicación.

Para evitar el polvo y las salpicaduras es apropiado llevar gafas de seguridad.

ALMACENAMIENTO



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado.
Producto no inflamable.

Consumir preferentemente en 12 meses a partir de la fecha de envasado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS