

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Cemento cola flexible blanco C2TES1

Códigos de producto:

Referencia: 902

Densidad aparente: 1,4 g/cm³

Agua de amasado (+/-1): 25,00%

Granulometría: < 0,6 mm

Desprendimiento sobre pared vertical: ≤ 0,5 mm

Tiempo abierto después de 30 m.: ≥ 0,5 N/mm²

Tiempo de utilización: 120 min.

Adherencia: ≥ 1 N/mm²

Recomendado para el uso de todo tipo piezas de gres de poco o nulo absorción.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg (aproximadamente)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Palets 40 sacos

USOS Y APLICACIONES

Instalación de gres, cerámica, gres, rodapiés, etc. Tamaños medianos y grandes. Instalación sobre soportes interiores y exteriores. (* ver tabla de recubrimientos).

Recomendado para el uso de todo tipo de gres con poca o nula absorción.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir entre un 25% y un 28% de agua y amasar bien hasta obtener una masa homogénea. Espere un mínimo de 10 minutos Aplicar con llana.

El soporte debe estar completamente colocado y limpio. Debe ser resistente y tener un plano con holguras menores a 5 mm. Verifique con una regla de 2 m. largo.

No utilizar a temperaturas superiores a 30 ° C o inferiores a 5 ° C

RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

MANIPULACIÓN

PRODUCTO SECO:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y la piel.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Evite la inhalación

LA PREVENCIÓN

Si el producto se pulveriza en seco sobre los ojos o la piel, lávese vigorosamente y acuda a un centro de salud.

Use guantes adecuados durante la aplicación. Para evitar el polvo y las salpicaduras, es conveniente llevar gafas de seguridad.

ACTUACIÓN

Pegado simple: 4,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Espesor máximo)

Doble encolado: 7,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Espesor máximo)

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado. Producto no inflamable.

Consumir preferiblemente dentro de los 12 meses a partir de la fecha de envasado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS