

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Cemento cola flexible gris C2TES1

Códigos de producto:

Referencia: 901

Densidad aparente: 1,4 g/cm³

Agua de amasado (+/-1): 25,00%

Granulometría: < 0,6 mm

Desprendimiento sobre pared vertical: ≤ 0,5 mm

Tiempo abierto después de 30 m.: 30 min.

Tiempo de utilización: 120 min.

Adherencia: ≥ 1 N/mm²

Recomendado para el uso de todo tipo piezas de gres de poco o nulo absorción.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg (aproximadamente)

Palets 40 sacos



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.

Cr. Afores s.n.

08283 Castellfollit de Riubregós

(BARCELONA)

Tel. 93 869 84 19

e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

USOS Y APLICACIONES

Instalación de gres, cerámica, gres, rodapiés, etc. Tamaños medianos y grandes. Instalación sobre soportes interiores y exteriores. (* ver tabla de recubrimientos).

Recomendado para el uso de todo tipo de gres con poca o nula absorción.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Añadir entre un 25% y un 28% de agua y amasar bien hasta obtener una masa homogénea. Espere un mínimo de 10 minutos Aplicar con llana.

El soporte debe estar completamente colocado y limpio. Debe ser resistente y tener un plano con holguras menores a 5 mm. Verifique con una regla de 2 m. largo.

No utilizar a temperaturas superiores a 30 °C o inferiores a 5 °C

REVESTIMIENTOS RECOMENDADOS

MANIPULACIÓN

PRODUCTO SECO:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos y la piel.

Evite la inhalación



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

LA PREVENCIÓN

Si el producto se pulveriza en seco sobre los ojos o la piel, lávese vigorosamente y acuda a un centro de salud.

Use guantes adecuados durante la aplicación. Para evitar el polvo y las salpicaduras, es conveniente llevar gafas de seguridad.

ACTUACIÓN

Pegado simple: 4,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Espesor máximo)

Doble encolado: 7,5 (+/- 0,5) kg / m² (10 mm. Espesor máximo)

ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse a cubierto en un lugar limpio, seco y bien ventilado. Producto no inflamable.

Consumir preferiblemente dentro de los 12 meses a partir de la fecha de envasado.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Cr. Afores s.n.
08283 Castellfollit de Riubregós
(BARCELONA)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS