

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Ciment colle C1T

### Codes produits :

Référence 910

Densité apparente: 1,4 g/cm<sup>3</sup>

Eau de mélange (+/- 1): 25,00%

Granulométrie: < 0,6 mm

Détachement sur paroi verticale: ≤ 0,5 mm

Temps ouvert après 30 m.: 20 min.

Utiliser le temps: 120 min.

Adhérence: ≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Pose de carreaux, céramiques, grès, plinthes, etc. en petites, moyennes et grandes tailles. Pose sur supports intérieurs. (\* voir tableau des revêtements).

### PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)

Palettes 40 sacs

### UTILISATIONS ET APPLICATIONS



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ARIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Pose de carreaux, céramiques, grès, plinthes, etc. en petites, moyennes et grandes tailles. Pose sur supports intérieurs. (\* voir tableau des revêtements).

## PROCÉDÉ D'APPLICATION

Ajouter entre 25 % et 28 % d'eau et bien pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Attendre au moins 10 minutes. Appliquer à la truelle.

Le support doit être complètement posé et propre. Il doit être résistant et avoir un plan avec des écarts inférieurs à 5 mm. Vérifiez avec une règle de 2 m. de longueur.

Ne pas utiliser à des températures supérieures à 30 °C ou inférieures à 5 °C

## REVÊTEMENTS RECOMMANDÉS

## MANIPULATION

PRODUIT SEC :

Garder hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Éviter l'inhalation

## LA PRÉVENTION

En cas de projection du produit à sec, sur les yeux ou la peau, laver vigoureusement et se rendre dans un centre de santé.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Porter des gants appropriés pendant l'application. Pour éviter la poussière et les éclaboussures, il est approprié de porter des lunettes de sécurité.

## PERFORMANCE

Collage simple : 4,5 (+/- 0,5) kg/m<sup>2</sup> (10 mm. Epaisseur maximum)

Double encollage : 7,5 (+/- 0,5) kg/m<sup>2</sup> (10 mm. Epaisseur maximum)

## STOCKAGE

Le produit doit être stocké sous abri dans un endroit propre, sec et bien ventilé.  
Produit ininflammable.

A consommer de préférence dans les 12 mois à compter de la date d'emballage.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS