Béton sec H-30 / AR12

Codes produits :

Référence 602

Dosage 350 Kg ciment / m³.

Le béton sec LAFAC H-30 est composé de ciment de type I/42,5 R, de granulats calcaires issus du concassage et d'additifs inorganiques.

PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Le Béton Sec LAFAC H-30 est préparé pour être utilisé comme béton de structure pour les travaux où, en raison de sa difficulté, l'utilisation de béton végétal n'est pas possible, à condition de respecter les indications de cette fiche technique.

PRÉPARATION

Le béton sec LAFAC H-30 doit être malaxé dans une bétonnière, pour obtenir un béton homogène, incorporant environ 10 % d'eau, environ 2,5 litres par sac, obtenant ainsi un cône de consistance molle (6-9 cône d'Abrams), garantissant ainsi la résistance correcte de celui-ci.Il doit être pétri jusqu'à l'obtention d'un mélange correct du produit, environ 10 minutes.

La préparation par temps chaud ou froid altère considérablement la qualité du béton, c'est pourquoi les mélanges ne doivent pas être préparés lorsque la température ambiante est supérieure à 35 ºC, ou inférieure à 4 ºC, ou lorsqu'il est prévu que dans le temps de prise du béton, ces températures peuvent être atteintes.

QUALITÉ

Le béton sec LAFAC H-30 est soumis à un contrôle de fabrication, suivant les critères établis par l'EHE en vigueur, sur le contrôle de la matière première utilisée et du produit fabriqué.

Le béton sec LAFAC est soumis à des contrôles externes, pour garantir les valeurs déclarées dans cette fiche technique.

Toute vérification effectuée sur le béton H-30 LAFAC doit être effectuée par des organismes accrédités à cet effet, et suivant les indications de cette fiche technique, car comme il ne s'agit pas d'un produit fini, nous ne connaissons pas les procédés tant de stockage que de préparation. du même.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Remarque: Les essais LAFAC Béton doivent être réalisés en laboratoire, comme indiqué dans cette fiche technique, et toujours par des laboratoires accrédités à cet effet.

Garder hors de la portée des enfants.

SÉCURITÉ

Le béton sec LAFAC H-30 contient du ciment, il faut donc éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière. Des gants et des lunettes de protection doivent être portés.

Garder hors de la portée des enfants.

STOCKAGE

Le béton sec LAFAC H-30 doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri des intempéries.

La responsabilité de la société en référence à d'éventuelles réclamations pour la qualité du produit, sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, étant donné qu'il s'agit d'un produit semi-fini, les conditions de stockage, de fabrication et d'application sont hors de notre contrôle.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat