

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



## Mortier de chaux

### Codes produits :

Référence 1000

Taille aride:  $\leq 3$  mm

Densité apparente:  $1,4 \text{ g/cm}^3$

Résistance à la compression selon le type:  
 $5 \text{ N/mm}^2$

Résistance à la compression selon le type:  
 $2,5 \text{ N/mm}^2$

Adhérence: No disponible

Réaction au feu: Clase A1

Absorption d'eau par capillarité: No disponible

Préparation sable + chaux, conçue pour une utilisation dans les travaux de maçonnerie générale.

### PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

## UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Préparation Sable + Chaux destinée à la fabrication de briques, de parements muraux, de blocs de béton ou d'enduits muraux et mortiers. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## PRÉPARATION

Le mortier de chaux (préparé à partir de Sable + Chaux) est préparé :

Pour un mortier M-2.5 : ajouter 2 kg de ciment par sac

Pour un mortier M-5 : ajouter 3 Kg de ciment par sac.

Ajouter 4,0 litres d'eau pour chaque sac de mortier (0,16 litre/kg). Selon l'application, jusqu'à 4,5 litres (0,18 litre / kg de mortier) peuvent être atteints. Le temps d'utilisation du mortier est d'environ 45 minutes, en fonction de les conditions environnementales.

## MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, humide et résistant. Ne pas appliquer sur de la peinture, du plâtre ou des surfaces solubles.

En cas de murs irréguliers, une couche de nivellement avec du mortier doit être réalisée. Le parement à réaliser doit être humide, non saturé d'eau, pour une bonne adhérence.

Il est recommandé de ne pas les utiliser lorsque l'on s'attend à ce que les températures du processus de prise puissent dépasser 35 °C ou que la température



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

puisse descendre en dessous de 4 °C.

## STOCKAGE

Pièces couvertes et sèches, éviter les zones environnementales humides.

Le matériel correctement stocké peut être utilisé jusqu'à un an à compter de la date de fabrication.

## SÉCURITÉ

Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière. Portez des gants et des lunettes de protection.

Garder hors de la portée des enfants.

## QUALITÉ

Le mortier de chaux (Préparation Sable + Chaux) est fabriqué selon la norme UNE EN 998-2 (mortiers pour Maçonnerie), en respectant tous les paramètres indiqués dans l'annexe Z1 de ladite norme.

Les normes d'essai utilisées pour contrôler les mortiers fabriqués sont les suivantes :

UNE EN 1015 -1 "Composition granulométrique"

UNE EN 1015 -2 "Collecte d'échantillons de mortier"

UNE EN 1015 -3 "Valeur de ruissellement par table vibrante"



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS

# LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

UNE EN 1015-11 "Valeur de résistance à la compression des mortiers"

UNE EN 1015-12 "Valeur d'adhérence des mortiers"

Les données fournies sont basées sur des tests effectués dans notre laboratoire de contrôle et contrastés avec des laboratoires accrédités par la Generalitat de Catalunya.

---

PRODUCTOS LAFAC S.L. garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, S.L. sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.  
Galileo Galilei, Parc. 3  
08083 CALAF (Barcelona)  
Tel. 93 869 84 19  
e-mail: lafac@lafac.cat

**LAFAC**  
ÁRIDOS Y CEMENTOS