Mortier autonivelant

Codes produits :

Référence 851

Taille aride: 1 mm
Densité apparente: 1,6 g/cm³
Eau de mélange (+/- 1): 25,00%
Résistance à la compression selon le type: ≥ 20 N/mm²
Utiliser le temps: 25 min
Résistance à la flexion: ≥ 6 N/mm²
Résistance à l'usure: ≤ 12 cm³ / 50 cm³
Une cohérence optimale: 220 mm
Réaction au feu: Clase A1

Mortier sec autolissant fabriqué selon la norme 13813 (Pâtes autolissantes et Pâtes autolissantes pour sols).

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Palettes 40 sacs

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Mortier conçu pour le lissage et le nivellement des surfaces de béton ou de mortier.

PRÉPARATION

Le mortier FAC-LEVEL 20 en sachets se prépare à la bétonnière ou manuellement. Ajouter 6,25 d'eau par sac de mortier (0,25 litre/kg). Il est très important une homogénéité dans les différents pâturages, pour une exécution correcte du mélange.

Il faut obtenir une consistance permettant un écoulement homogène de la pâte, car un excès d'eau peut entraîner une ségrégation du matériau et d'éventuelles fissures dans l'élément réalisé.

Le produit est préparé pour l'utilisation, l'incorporation de tout type d'additif n'est donc pas recommandée.

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Le support doit être propre, humide et résistant. Ne pas appliquer sur de la peinture, du plâtre ou des surfaces solubles. En cas d'irrégularités importantes dans la chaussée, il doit être rempli pour obtenir une planimétrie correcte de la chaussée.

Préparer les joints de dilatation du périmètre avant leur application. Le temps d'utilisation du mortier dans des conditions optimales est de 20 minutes, selon la météo. Versez le produit sur la surface, il aura tendance à se placer, mais il est recommandé qu'à l'aide d'une truelle ou d'une spatule l'aider à obtenir un nivellement correct.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

L'épaisseur maximale recommandée est de 10 mm. Il est recommandé de ne pas les utiliser lorsque l'on s'attend à ce que les températures du processus de prise puissent dépasser 35 ° C ou que la température puisse descendre en dessous de 4 ° C.

STOCKAGE

Pièces couvertes et sèches, éviter les zones environnementales humides. Le matériel correctement stocké peut être utilisé jusqu'à un an à compter de la date de fabrication.

Le produit doit être stocké sous abri dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Produit ininflammable. A consommer de préférence dans les 60 jours suivant la date de conditionnement.

LA PRÉVENTION

Éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière. Portez des gants et des lunettes de protection. Garder hors de la portée des enfants.

QUALITÉ

Le mortier autonivelant est fabriqué selon la norme UNE EN 13813 (Pâtes autonivelantes et Pâtes autonivelantes pour sols), en respectant tous les paramètres indiqués dans ladite norme.

Les normes d'essai utilisées pour contrôler les mortiers fabriqués sont les suivantes :

UNE EN 1015-1 "Composition granulométrique"

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

UNE EN 1015-2 "Collecte d'échantillons de mortier"

UNE EN 1015-3 "Valeur de ruissellement par table vibrante"

UNE EN 1015-11 "Valeur de résistance à la compression et à la flexion des mortiers"

UNE EN 13892-3 "Résistance à l'usure Böhme"

Les données fournies sont basées sur des tests effectués dans notre laboratoire de contrôle et contrastés avec des laboratoires accrédités par la Generalitat de Catalunya.

—

Productos LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le certificat de conformité CE N°: 1170 / CDP / MR / .00076

TELÉFON COMANDES TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat