

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Béton sec léger

Codes produits :

Référence 601

Taille aride: 18 mm

Eau de mélange (+/- 1): 16,50%

Résistance à la compression selon le type:
20 N/mm²

Cône Abrams (travaillant en consistance
douce): 6 - 9 cm

Teneur minimale en ciment: 350 kg/m³

Densité (28 j): 1600 +/- 50 kg/m³

Sacs par 1 m³ de béton: 100 u

Densité 1,5 Kg / m³.

Le béton sec léger LAFAC est composé de ciment de type I/42,5 R, de granulats calcaires issus de concassage, d'argile et d'additifs inorganiques.

PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Palettes 56 sacs

Big bags 1 Tm

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Le béton sec LAFAC est destiné à différentes applications telles que :

Réhabilitation en général, chapes de dalles à poids réduit, béton isolant, tant thermique qu'acoustique.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

Le béton sec léger LAFAC doit être mélangé dans une bétonnière, pour obtenir un béton homogène, incorporant environ 15% d'eau, environ 3 litres par sac, obtenant ainsi un cône de consistance molle (cône d'Abrams 6-9), garantissant ainsi la bonne résistance de le même. Il faut pétrir jusqu'à obtenir un mélange correct du produit, environ 10 minutes.

La préparation pendant les périodes chaudes ou froides altère notablement la qualité du béton, de sorte que les mélanges ne doivent pas être préparés lorsque la température ambiante est supérieure à 35 °C, ou inférieure à 4 °C, ou lorsqu'il est prévu que dans le temps de prise du béton, ces températures peuvent être atteintes.

QUALITÉ

Le béton sec léger LAFAC est soumis à un contrôle de fabrication, suivant les critères établis par l'EHE en vigueur, sur le contrôle de la matière première utilisée et du produit fabriqué.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

Le béton sec léger LAFAC est soumis à des contrôles externes, pour garantir les valeurs déclarées dans cette fiche technique.

Toute vérification effectuée sur le béton LAFAC doit être effectuée par des organismes agréés à cet effet, et suivant les indications de cette fiche technique, puisqu'il ne s'agit pas d'un produit fini, nous ne connaissons pas les procédés de stockage et de préparation.

Remarque : Les essais LAFAC Béton doivent être réalisés en laboratoire, comme indiqué dans cette fiche technique, et toujours par des laboratoires accrédités à cet effet.

SÉCURITÉ

Le béton sec léger LAFAC contient du ciment, il faut donc éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière. Des gants et des lunettes de protection doivent être portés.

Garder hors de la portée des enfants.

STOCKAGE

Le Béton Sec Léger LAFAC doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri des intempéries. Le temps d'utilisation est de 6 mois à compter de sa fabrication.

La responsabilité de la société en référence à éventuelles réclamations pour la qualité du produit, sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, étant donné qu'il s'agit d'un produit semi-fini, les conditions de stockage, de fabrication et



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

d'application sont hors de notre contrôle.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS