

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



Ciment colle souple C2TES1 Blanc

Codes produits :

Référence 902

Densité apparente: 1,4 g/cm³

Eau de mélange (+/- 1): 25,00%

Granulométrie: < 0,6 mm

Détachement sur paroi vertical: ≤ 0,5 mm

Temps ouvert après 30 m.: ≥ 0,5 N/mm²

Utiliser le temps: 120 min.

Adhérence: ≥ 1 N/mm²

Recommandé pour l'utilisation de tous les types de grès avec peu ou pas d'absorption.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg (environ)

Palettes 40 sacs



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Pose de carreaux, céramiques, grès, plinthes, etc. moyennes et grandes tailles. Installation sur supports intérieurs et extérieurs. (* voir tableau des revêtements).

Recommandé pour l'utilisation de tous les types de grès avec peu ou pas d'absorption.

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Ajouter entre 25% et 28% d'eau et bien pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Attendre au moins 10 minutes Appliquer à la truelle.

Le support doit être complètement posé et propre. Il doit être résistant et avoir un plan avec des écarts inférieurs à 5 mm. Vérifiez avec une règle de 2 m. de longueur.

Ne pas utiliser à des températures supérieures à 30 °C ou inférieures à 5 °C

REVÊTEMENTS RECOMMANDÉS

MANIPULATION

PRODUIT SEC :

Garder hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Éviter l'inhalation



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS

LA PRÉVENTION

En cas de projection du produit à sec, sur les yeux ou la peau, laver vigoureusement et se rendre dans un centre de santé.

Porter des gants appropriés pendant l'application. Pour éviter la poussière et les éclaboussures, il est approprié de porter des lunettes de sécurité.

PERFORMANCE

Collage simple : 4,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. Epaisseur maximum)

Double encollage : 7,5 (+/- 0,5) kg/m² (10 mm. Epaisseur maximum)

STOCKAGE

Le produit doit être stocké sous abri dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Produit ininflammable.

A consommer de préférence dans les 12 mois à compter de la date d'emballage.



938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS